

Смесь масла с твердым воском

MAGIC OIL 1K EASY

Не содержащее растворителя, импрегнирующее масло для паркета

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Смесь из натурального масла с воском, которая сохраняет поры древесины открытыми и позволяет поверхности "дышать". Благодаря наличию воска в MAGIC OIL 1K EASY поверхности придаются водо- и грязеотталкивающие свойства, защищающие поверхность. Сохнет оксидативно (при реакции с кислородом из воздуха).

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ шлифованных и шпаклеванных паркетных и деревянных полов
- ▶ паркета на системе подогрева полов



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Подчеркивает цвет и структуру древесины
- ▶ Устойчивость к бытовым химикатам
- ▶ Не содержит растворителя, 100% сухой остаток
- ▶ GISCODE Ö10+ Не содержащие растворителя, не содержит оксим.
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / с очень низкой эмиссией

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

| | |
|---------------------------------|--|
| Вид упаковки: | Жестяная канистра |
| Расфасовка: | 1 и 3 л |
| Гарант. срок хранения: | не менее 12 месяцев |
| Расход на слой: | ок. 25 - 50 мл/м2 |
| Данные по расходу: | Рекомендуется наносить 1-3 слоя шпателем |
| 1 л хватает: | ок. 20 - 40 м2/литр |
| Температура при работе: | 18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха |
| Готовность к дальнейшей работе: | через ок. 1 час* |
| Готовность к нагрузке: | Через ок. 24 часа* |
| Готовность к уборке: | через ок. 4-7 дней* |

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, которая покрывается маслом, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений прошлифована, в соответствии с требованием техники.



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть.
2. Равномерно нанести на основании с помощью шпателя PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL/TROWEL.
3. Через 10-30 минут после нанесения шпаклевки удалить излишки бежевым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE.
4. Сразу после обработки падом 1-го слоя, при необходимости, нанести 2-ой слой MAGIC OIL 1K EASY. Не позднее чем через 30 минут после нанесения 2-го слоя повторно удалить излишки бежевым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE и провести полировку белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE. На поверхности не должно остаться лишних материалов.
5. Приблизительно через 20 минут поверхность необходимо еще раз отполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE для получения однородной поверхности.
6. Из-за отличающихся впитывающих свойств разных пород древесины, а также видов паркета может потребоваться нанесение 3-го слоя на следующий день. В принципе, необходимо нанести столько слоев масла, сколько необходимо древесине, чтобы напитаться.
7. Метод нанесения валиком: нанести MAGIC OIL 1K EASY с помощью специального AUFTRAGSROLLE LÖSEMITTELLACK 4MM/25CM/ APPLICATION ROLLER SOLVENTBASED 4MM/25CM тонким и равномерным слоем. Расход: ок. 60-70 мл/м², в зависимости от породы древесины. Приблизительно через 30 минут удалить излишки с помощью шпаклевки PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL/TROWEL или резиновым скребком, всю поверхность протереть бежевым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE, а также отполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE.
8. После использования очистить инструменты чистящими салфетками UZIN CLEAN BOX.

ВАЖНОЕ УКАЗАНИЕ ПО УТИЛИЗАЦИИ:

Шлифовальная пыль, пропитанная подобными окислительно отверждающимися маслами является самовоспламеняющейся. Опасность пожара! После завершения шлифовальных работ всю шлифовальную пыль смочить водой и поместить в плотно закрытый контейнер!

При контакте продукта с падами или текстильными материалами есть опасность самовозгорания. Поэтому пропитанные тряпки, пады и т.п. смочить водой и хранить / утилизировать в плотно закрытом контейнере

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические породы древесины, такие как тик, бразильский орех, копченый дуб и венге, а также хвойные породы древесины содержат вещества (например, так называемые ингибиторы, смолу и минеральные включения), которые могут существенно замедлить время высыхания, затруднить смазывание или изменить цвет. Из-за многообразия и различающихся свойств таких пород древесины необходимо узнать о пригодности масла для их обработки, а также провести предварительное испытание.
- ▶ Оригинальные упаковки в умеренно прохладном помещении можно хранить в течение не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой, содержимое быстро использовать.
- ▶ Перед нанесением на половые доски без стыков и/или с фаской рекомендуем получить техническую консультацию.
- ▶ На деревянной брусчатке расход может сильно увеличиваться (ок. 140 мл/м²), поэтому на деревянную брусчатку/паркет из торцевой древесины продукт необходимо наносить валиком и соблюдать время высыхания не менее 5 дней до дальнейшей обработки.
- ▶ На структурированные паркетные полы нанести/накапать масло точно и непосредственно распределить тонким равномерным слоем с помощью бежевого пада PALLMANN REINIGUNGSPAD BEIGE/CLEANING PAD BEIGE. Белым падом PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/CLEANING PAD WHITE собрать излишки или отполировать. На поверхности паркета не должно остаться лишних материалов.
- ▶ Нагружать поверхность можно не менее, чем через 24 часа после полировки.
- ▶ Обработанную маслом поверхность паркета нельзя закрывать в течение первых 4-7 дней после нанесения MAGIC OIL 1K EASY.
- ▶ Для длительного срока службы пола мы рекомендуем регулярный уход с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE согласно данным производителя, а также очистку с помощью очистителя PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN. Более точные циклы очистки и ухода смотрите в инструкции по уходу за деревянными полами, обработанными маслом.
- ▶ При отсутствии света масла имеют склонность к пожелтению (изменению цвета на темно-желтый).
- ▶ Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки"

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

GISCODE Ö10+ Не содержащие растворителя, не содержит оксим. не воспламеняющийся, однако следует учитывать опасность самовозгорания (см. „Важное указание“). При обработке рекомендуется использовать

защитный крем для кожи, а также вентиляцию рабочих помещений. После отверждения без запаха, экологически и физиологически безвреден.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

По возможности собрать остатки продукта и повторно спользовать. Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без остатков и капель продукта подлежат переработке. Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам жидкие остатки продукта являются особым мусором. Емкости с затвердевшими остатками продукта являются строительным мусором.