

2-к масляно-восковая смесь для обработки паркета

MAGIC OIL 2K ORIGINAL

Масляно-восковая смесь, без растворителя с натуральными маслами и воском, быстро набирает прочность, благодаря добавке отвердителя.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Масляно-восковая смесь, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц достигается однородность, матовость и бархатистость поверхности. Благодаря отвердителю к.В. обеспечивается быстрое высыхание, что делает применение материала возможным в помещениях с очень высокой проходимостью (рестораны, отели, магазины, офисы), где требуется провести быстрый ремонт. Масло дает возможность проведение ремонтов с вводом в эксплуатацию без ограничений по механическим и химическим нагрузкам, после высыхания поверхности в течении ночи. Более плотная структура материала, за счет к.В. позволяет создать поверхность с более сильным водо-и грязеотталкивающим эффектом по сравнению с 1-к маслами.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Прошлифованных паркетных и деревянных полов
- ▶ Для паркета на полах с подогревом



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Очень хорошая устойчивость к механическим и физическим нагрузкам
- ▶ Подчеркивает цвет и структуру дерева
- ▶ Коэффициент трения скольжения R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- ▶ EN 71-3 (пригодно для покрытия детских игрушек)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расфасовка: 0,91 + 0,09 l и 2,5 + 0,25 l

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев

Соотношение замеса: 10 : 1

Расход на слой: ок. 25 – 50 ml/m²

Температура при работе: 18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха

Время для работы после замеса: ок. 2 часов*

Готовность к дальнейшей работе: через ок. 10 - 30 минут*

Готовность к нагрузке: через ок. 12 часов*

Готовность к уборке: через ок. 12 часов*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, которая покрывается лаком, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений, шлифована, в соответствии с требованием техники.



Z-167.10-86

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Обе емкости должны быть доведены до рекомендуемой температуры (20°C) и хорошо промешаны.
 2. MAGIC OIL 2K ORIGINAL смешать с отверждающими компонентами и равномерно нанести с помощью шпателя PALLMANN FLÄCHENSPACHTEL.
 3. Через 10-30 минут после нанесения удалить избыток материала бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE.
 4. Сразу после прохода бежевым падом 1-го слоя сразу нанести 2-ой слой MAGIC OIL 2K ORIGINAL. После этого сразу, но не позднее 30 минут после нанесения 2-слоя снова удалить излишки бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE и заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS. Излишков материала не должно оставаться на поверхности.
 5. примерно через 20 минут поверхность еще раз заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS . для придания гомогенности.
 6. По причине различной впитываемости различных деревянных поверхностей допускается нанесение 3-го слоя на следующий день. Рекомендуется наносить столько масла, сколько дерево в состоянии впитать.
 7. Инструменты после работы очистить специальной тканью UZIN CLEAN BOX.
- ▶ На древесной брусчатке расход продукта может сильно увеличиться (примерно 140мл/м2 –масло наносить только валиком), при этом время высыхания деревянного составит не менее 72 часов.
 - ▶ Нагружать поверхность можно не ранее чем через 12 часов после полировки.
 - ▶ На паркетные полы с тиснением (брашировкой) наносить масло точно и сразу равномерно распределять тонким слоем бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE. и заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS. Излишков материала не должно оставаться на поверхности.
 - ▶ Нагружать поверхность можно не ранее, чем через 12 часов после располировки .
 - ▶ Промасляные паркетные поверхности не должны покрываться в течении первых 12 часов после нанесения MAGIC OIL 2K ORIGINAL .
 - ▶ Регулярный уход и очистку можно проводить не ранее чем через 12 часов.
 - ▶ Для увеличения срока эксплуатации полов мы рекомендуем регулярный уход средствами PALLMANN MAGIC OIL CARE и регулярную очистку средствами PALLMANN NEUTRALREINIGER. Частота ухода и очистки приводится в рекомендации по уходу за пропитанными деревянными полами.
 - ▶ Масла имеют склонность при недостатке света желтеть или темнеть.
 - ▶ При работах учитывать следующие нормы и правила DIN 18365 «Паркетные работы» и DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями».

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Идеальные условия для работы при температуре 18-25 С и относительной влажности воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания, а высокие температуры и низкая влажность воздуха, напротив, уменьшают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также веге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению . Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест.
- ▶ Оригинальная тара может храниться на сухом складе не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и не допускать повышения температуры выше 40°C.
- ▶ После добавления затвердителей емкости не закрывать плотно – опасность разрыва!
- ▶ Как шпаклевка для заделки швов должна использоваться шпаклевка PALLMANN.
- ▶ При паркете или доске со швами или с фазкой рекомендуется техническая консультация.