

2-к масляно-восковая смесь для обработки паркета

MAGIC OIL 2K ERGO

Масляно-восковая смесь, без растворителя с натуральными маслами и воском, быстро набирает прочность, благодаря добавке отвердителя. Эргономическая работа с помощью MAGIC OIL APPLICATOR, наносится за 1 проход

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

Масляно-восковая смесь, которая после нанесения сохраняет поры древесины открытыми, древесина «дышит». Благодаря наличию восковых частиц достигается однородность, матовость и бархатистость поверхности. Благодаря отвердителю к.В. MAGIC OIL 2K ERGO обеспечивается быстрое высыхание, что делает применение материала возможным в помещениях с очень высокой проходимостью (рестораны, отели, магазины, офисы...), где требуется провести быстрый ремонт. Масло дает возможность проведение ремонтов с вводом в эксплуатацию без ограничений по механическим и химическим нагрузкам, после высыхания поверхности в течении ночи. Более плотная структура материала, за счет к.В. позволяет создать поверхность с более сильным водо-и грязеотталкивающим эффектом по сравнению с 1-к маслами.

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

- ▶ Прошлифованных деревянных полов
- ▶ Прошлифованных паретных полов, включая массивную доску
- ▶ Прошлифованной древесной брусчатки
- ▶ Отшлифованного многослойного паркета
- ▶ Пригодна для паркета на полах с подогревом



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ Очень хорошая устойчивость к механическим и физическим нагрузкам
- ▶ Подчеркивает цвет и структуру дерева
- ▶ Эргономическое нанесение с помощью PALLMANN MAGIC OIL APPLICATOR
- ▶ Экономится один рабочий проход при нанесении
- ▶ Коэффициент трения скольжения R10/DIN 51130
- ▶ DIN 53160 (стойкость к слюне и поту)
- ▶ EN 71-3 (пригодно для покрытия детских игрушек)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Расфасовка: 0,91 + 0,09 l и 2,5 + 0,25 l

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев

Соотношение замеса: 10 : 1

Расход на слой: ок. 40 – 60 ml/m²

Verbrauchsdaten: рекомендовано минимум 1 слой

Температура при работе: 18-25°C и 35-65% относительной влажности воздуха

Время для работы после замеса: ок. 2 часов*

Готовность к дальнейшей работе: через ок. 10 – 30 минут*

Готовность к нагрузке: через ок. 12 часов*

Готовность к уборке: через ок. 12 часов*

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Поверхность, которая покрывается лаком, должна быть чистой, сухой, свободной от загрязнений, шлифована, в соответствии с требованием техники. Шпаклевание швов происходит после промежуточной шлифовки или перед финишной.



ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Обе емкости должны быть доведены до рекомендуемой температуры (20°C) и хорошо промешаны.
 2. MAGIC OIL 2K ERGO смешать с отверждающими компонентами и равномерно нанести с помощью аппликатора MAGIC OIL APPLICATOR.
 3. Через 10-30 минут после нанесения удалить избыток материала бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE и заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS.
 4. примерно через 20 минут поверхность еще раз заполировать белым падом PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS . для придания гомогенности.
 5. По причине различной впитываемости различных деревянных поверхностей допускается нанесение второго слоя на следующий день. Рекомендуется наносить столько масла, сколько дерево в состоянии впитать.
 6. Нанесение валиком Magic OIL ERGO можно так же наносить тонковорсным валиком для лаков на растворителе PALLMANN AUFTRAGSROLLE LSM один раз тонко и равномерно. Расход примерно 70-90 мл/м², в зависимости от породы дерева. Через 30 минут остатки материала удалить с помощью шпателя PALLMANN FLÄCHENSPANTZEL или резинового скребка и всю поверхность обработать бежевым падом PALLMANN REINIGUNGPAD BEIGE затем отполировать белым PALLMANN REINIGUNGPAD WEISS.
 7. Инструменты после работы очистить специальной тканью UZIN CLEAN BOX.
- ▶ При паркете или доске со швами или с фазкой рекомендуется техническая консультация.
 - ▶ На древесной брусчатке расход продукта может сильно увеличиться (примерно 140мл/м²), при этом время высыхания деревянного составит не менее 72 часов .
 - ▶ Нагружать поверхность можно не ранее чем через 12 часов после полировки
 - ▶ Промасляные паркетные поверхности не должны накрываться в течении первых 12 часов после нанесения MAGIC OIL 2K ERGO.
 - ▶ Регулярный уход и очистку можно проводить не ранее чем через 12 часов.
 - ▶ Для увеличения срока эксплуатации полов мы рекомендуем регулярный уход средствами PALLMANN MAGIC OIL CARE и регулярную очистку средствами PALLMANN NEUTRALREINIGER. Частота ухода и очистки приводится в рекомендации по уходу за пропитанными деревянными полами.
 - ▶ Масла имеют склонность при недостатке света желтеть или темнеть.
 - ▶ При работах учитывать следующие нормы и правила DIN 18365 «Паркетные работы» и DIN 18365 «Работы с напольными покрытиями»

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Идеальные условия для работы при температуре 18-25 C и относительной влажности воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха увеличивают время высыхания, а высокие температуры и низкая влажность воздуха, напротив, уменьшают время высыхания.
- ▶ Многие экзотические сорта дерева, такие как тик, ипе лапачо, мореное дерево, а также веге и хвойные породы деревьев - содержат в себе вещества (т.н. ингибиторы, смолы или минеральные отложения), которые ведут к значительным замедлениям при высыхании, нарушению смачивания или к изменению . Исходя из многообразия и различных свойств этих сортов дерева следует выяснить их пригодность к лакировке, а также провести предварительный тест.
- ▶ Оригинальная тара может храниться на сухом складе не менее 12 месяцев. Защищать от мороза и не допускать повышения температуры выше 40°C.
- ▶ После добавления затвердителей емкости не закрывать плотно – опасность разрыва!
- ▶ Как шпаклевка для заделки швов должна использоваться шпаклевка PALLMANN